

Návod na použití teplem aktivovatelného lepidla

Teplem aktivovatelné lepidlo je vhodné pro lepení koženky a tkanin na povrchy z ABS plastu, laminátu nebo MDF desky používané pro výrobu palubních desek, dveřních panelů a dalších. Pro spuštění reakce lepidla se používá aktivátor. Ředění lepidlo:aktivátor je 1:0,085. Aktivátor dodává teplotní odolnost spoje až do 110°C. Dvousložkové lepidlo je vhodné do míst vystavovaných horku jako je například interiér vozu při vystavení celodennímu slunečnímu svitu.

Postup:



1) Těsně před použitím smíchejte lepidlo s aktivátorem v poměru 1:0,085 a dobře rozmíchejte. Důkladné promíchání obou složek je klíčové pro správnou funkci lepidla. Lepidlo lze nanášet štětcem i pistolí. Lepidlo aplikujte na oba povrchy lepené k sobě. Po uplynutí 30 min až 1 hodiny je lepidlo správně vytvrdnuté.

Pracujte v dobře odvětraném prostoru.



2) Lepidlo lze také aplikovat pouze na nosný povrch (pokud je potah slabé vrstvy). Doporučujeme však tuto techniku nejprve

vyzkoušet, není vždy vhodná. Čas tvrdnutí je 30-60 min.



3) K propojení dochází za zvýšeného tlaku a teploty. Potahový materiál nahřejte horkovzdušnou pistolí a přitlačte na povrch. K lepení dochází pouze na předehřátém místě, proto můžete pracovat postupně a bez spěchu.



4) Oproti lepidlům ve spreji vyniká toto dvoučástkové lepidlo zvýšenou konečnou silou spoje. Zároveň je také vhodnější na veškeré ohyby, hrany a namáhaná místa.



Ukázka správného přilnutí k ohybům a hranám.



Zvýšená teplota a tlak poskytují okamžitou přilnavost obou materiálů s velmi silným spojením.



Pracujte postupně a po částech, lepidlo bez přidaného tlaku a tepla nepřilne.



Na závěr po vytvrdnutí snižte pnutí potahu opatrným odříznutým přebytečného materiálu.



Konečný výsledek lepení dvěřího panelu na BMW E46.